

PLINTENKIT FLOOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een professionele, elastische montagelijm op basis van MSP met een extreem hoge aanvangskleefkracht.

TOEPASSING

PLINTENKIT is een hoogwaardig product voor verlijming van bijvoorbeeld plinten, panelen voor wanden, vloeren, plafonds, enz. Stempelen of klemmen is in de meeste gevallen niet nodig. Voor verlijming van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar zonder randzone vervuiling. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex-en alkydverf. Verlijmen van gips, glas, spiegels vele kunststoffen (acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen op diverse ondergronden en onderling. Voorbeelden: wandbekleding, isolatiepanelen, (steenwol, schuimen, pur, ps, etc.), bouwconstructies, ornamenten, lijsten, dorpels, vensterbanken, plinten, lijsten, dakelementen en gevelementen.

VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van PRIMER CS 60© alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken. Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen, dotten of vol vlak. Aandrukken (zo nodig fixeren) en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60®.

EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C. Vocht- en vorstbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten. Overschilderbaarheid: goed. Elasticiteit: blijvend elastisch.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: MSP.
Kleur	: wit, ral 9001.
Dichtheid	: 1569 kg.m ³ .
Verspuitbaarheid	: 3 mm/6.3 Bar.
Huidvorming	: na ca. 5 minuten bij +20°C.
Kleefvrijtijd	: na ca. 2 uur.
Hardheid	: ca. 70 shore A.
Krimp	: geen.
Doorharding	: ca. 203 mm. Per 24 uur.
Rek bij breuk	: 300%.
Interne sterkte (direct)	: ca. 0.01 N/mm ² .
Treksterkte	: ca. 2.2 N/mm ² .
Schimmelbestendig	: uitstekend.

HOUDBAARHEID

PLINTENKIT is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na productie.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

VERBRUIK

Bij gebruik van V-tui ca. 7,25 ml per koker.

REINIGEN

Gereedschappen reinigen met CLEANER CS 60®

VERPAKKING

Spuitskokers van 290 ml.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.



GEV-Emicode

Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en ter bescherming van het milieu.

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker.

Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties.

Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES