

CONSTRUCTION SEALER 60[®]



PRODUCTOMSCHRIJVING

Een professionele, elastische, overschilderbare lijm, montage- en afdichtingskit op basis van MSP.

TOEPASSING

CONSTRUCTION SEALER 60[®] is een hoogwaardig product voor zowel lijmen, monteren als afdichten van vrijwel alle materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar zonder randzone vervuiling.

Geschikt voor vochtige ruimtes. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex- en alkydverf.

Lijmen: gevelpanelen, glas, spiegels, vele kunststoffen(acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen.

Monteren: plinten, schroten, vensterbanken, drempels en isolatieplaten.

Afdichten: schimmelwerende voegen in badkamers, keukens, deknaden, reparaties van daken, goten en topafdichting bij beglazing.

VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van PRIMER CS 60[®] alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden bijvoorbeeld: bij verlijming van gevelpanelen. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.

Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen of dotten. Aandrukken en/of fixeren en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60[®].

Afdichten: voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, min. 5 mm. Kit afstrijken met natte vinger of een vochtig plamuurmes.

EIGENSCHAPPEN

Vocht- en vorstbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten.

Overschilderbaarheid: goed.

Elasticiteit: blijvend elastisch.

BIJLARD[®]
PROFESSIONAL ADHESIVES

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: vochtverhardende MSP Polymeren
Kleur	: bruin, grijs, wit, zwart. Andere kleuren op aanvraag.
Dichtheid	: 1480 kg/m ³
Huidvorming	: ca. 10 min.
Kleefvrijtijd	: ca. 60 min.
Krimp	: geen.
Doorharding	: ca. 2-3 mm per 24 uur
Hardheid	: ca. 60 gr. shore A
Rek bij breuk	: 300%
Treksterkte	: ca. 2.2 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	: van - 40°C tot +100°C

HOUDBAARHEID

CONSTRUCTION SEALER 60® is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 9 maanden houdbaar na productie.

VERPAKKING

Spuitkokers van 290 ml. en worsten van 600 ml.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.



GEV-Emicode

Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en ter bescherming van het milieu.

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker.

Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties.

Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES